

Cerinol® F 6

Лёгкий в обработке, гидравлический вяжущий раствор для заполнения швов шириной до 6 мм

Вид материала и его свойства

Материал CERINOL F 6 является модифицированным синтетическими веществами гидравлическим вяжущим раствором для заполнения швов. CERINOL F 6 применяется для заполнения швов шириной до 6 мм. После добавления воды материал образует однородный и пластичный раствор.

Характерные особенности:

- Лёгкость в применении,
- Применяется как в помещении, так и на открытом воздухе,
- предназначен для заполнения вертикальных и горизонтальных швов между керамическими плитками, плитками из натурального и искусственного камня,
- морозостойчив, водонепроницаем,
- затвердевает не образуя трещин, хорошо прилегает к боковым поверхностям плиток,
- цвета материала CERINOL F 6 соответствуют цветам эластичной изоляционной массы для швов PLASTIKOL FDS.

Технические данные

Сырьё	Цемент, синтетические вещества, кварц, пигменты
Цвет	7A жемчужно-белый, 9D светло-серый (Манхэттэн), 2D Серый (оттенок кремнезёма), 3D Серый (оттенок цемента), 4D средне-серый, 4R пергамон, 2G жасминовый, 1J бежевый-багама,

9Z бежевый,
8L голубой (капри),
2C светло-серый,
2F зелёный (мята),
3S светло-розовый (Стелла),
7L белый благородный,
6D каменно-серый,
5K голубой (крокус),
7B серебристо-серый,
5C базальтовый

Консистенция	Порошок
Плотность порошка	Около 1,25 кг/дм³
Живучесть раствора	От 1 до 2 часов
Метод нанесения	Резиновая тёрка или шпатель
Время затвердевания	Около 24 часов
Возможность воздействия нагрузки:	
От перемещения людей	По истечении 24 часов
Полной нагрузки	По истечении 14 дней
Температура воздуха и объекта во время работы	выше +5°C

Ширина заполняемого шва До 6 мм

Пропорции смеси 3 объёмные части порошка на 1 объёмную часть воды или 25-кг мешок CERINOL F 6 на 6,5-7 л воды; 5-кг мешок CERINOL F 6 на 1,3-1,4 л воды

Сфера применения

CERINOL F 6 применяется в помещениях и на открытом воздухе, во влажных местах и местах, на которые

постоянно воздействует вода, например, в кухнях, в ванных комнатах, на фасадах, для заполнения швов на облицовочных покрытиях из керамических плиток, стеклянной мозаики, натурального и искусственного камня, а также клинкера.

Метод применения

Важные замечания

Придание цвета раствору для заполнения швов CERINOL F 6 происходит путём добавления стойких на воздействие цемента пигментов в процессе специального перемешивания. В случае профессионального использования материалов это даёт уверенность в том, что после высыхания раствор для заполнения швов приобретёт равномерный цвет.

Следует учесть следующие особенности:

- сухой раствор следует смешать с установленным количеством воды,
- заполнять швы следует только после того, как клей или раствор для приклеивания облицовочной поверхности уже высохнут,
- не заполнять швов на поверхности, имеющей разную температуру (это может происходить, например, из-за соседства труб с горячей водой и даже от солнечного освещения),
- следует обратить внимание на равномерную поглощающую способность основы и боковых стенок шва,
- заполнение швов и последующую очистку поверхности следует производить отдельными участками,
- заполнять швы можно только в случае основания, имеющего достаточные несущие способности,
- углы, температурные швы, а также швы между стенами, стеной и полом необходимо заполнять эластичными массами,

- швы на облицовочных покрытиях с высокими поглощающими способностями из натурального и искусственного камня, например, из кристаллического мрамора, следует заполнять материалом CERINOL FF Fix.

Мы не можем гарантировать достижения равномерной окраски в случае возникновения различных факторов в результате взаимодействия между основанием и окружением.

В сомнительных случаях следует провести пробу применения материала. В случае наличия высокой механической или химической нагрузки (например, во время очистки поверхности) мы рекомендуем применять растворы для заполнения швов на основе эпоксидной смолы PLASTIKOL Multipox S или PLASTIKOL Multipox FG. Мы не рекомендуем применять материал CERINOL F 6 в случае длительного нахождения поверхности под воздействием воды, имеющей твердость ниже 5 ϕ .

Основание

После высыхания раствора, использованного для наклеивания облицовочной поверхности, следует соответствующим образом очистить швы (соскрести с их поверхности мусор) и облицовочную поверхность (с применением воды). Раствор для наклеивания плитки должен быть в полностью застывшем состоянии, в противном случае может наступить изменение цвета материала для заполнения швов. Облицовочные поверхности с повышенными поглощающими свойствами следует смочить водой.

Заполнение швов

В зависимости от требуемой консистенции (заполнение швов на стенах или на полах) 25-килограммовый мешок материала CERINOL F 6 смешивается с 6,5-7,0 литрами воды. Перемешивание продолжается до момента получения однородной массы без комков. Пропорции в случае смешивания неполного содержимого мешка: смешиваются 3 объемные части материала CERINOL F 6 с 1 объемной частью воды. С целью предотвращения возможного изменения цвета следует точно придерживаться приведенных пропорций смешивания. Следует приготавливать столько раствора, чтобы его хватило на 1-2 часа работы.

Материал CERINOL F 6 следует наносить, заполняя весь объем шва, при помощи резиновой терки (полы) или резинового шпателя (стены). По истечении нескольких минут следует ещё раз наложить немного раствора и полностью снять с поверхности избыточный раствор, перемещая терку по диагонали.

Необходимо помнить о том, чтобы не заполнять раствором CERINOL F 6 температурных и соединительных

швов, так как они должны быть заполнены эластичными массами!

После застывания раствора излишнее его количество следует удалить при помощи слегка влажной губки или терки из губки. Оставшийся сухой налёт, возникший после связывания (высыхания) раствора следует устранить чистой, слегка влажной губкой (это действие следует выполнять не ранее, чем через 15-30 минут). Основания с низкими поглощающими свойствами, такие, например, как фаянс, следует очищать несколько позже.

Альтернативным решением является применение материала для заполнения швов CERINOL FF Fix (следует придерживаться указаний, содержащихся в технической карте данного материала).

Уход

По истечении 24 часов следует снова увлажнить верхнюю поверхность швов. Чистящие средства можно применять не ранее, чем через 14 дней.

Расход материала

В зависимости от ширины шва и размеров плиток расход материала CERINOL F 6 составляет от 0,2 до 1 кг/м². На каждый литр объема шва расходует около 1,4 кг материала.

Форма поставки и хранение

CERINOL F 6 поставляется в 5-килограммовых мешках цветов, указанных в таблице с техническими данными. Материал белого, серого (оттенков цемента и кремнезёма), средне-серого, серебристо-серого цветов и цвета Манхэттен поставляется также в 25-килограммовых мешках.

В оригинальных закрытых мешках материал может храниться в сухом помещении в течение как минимум 12 месяцев.

Указания

При использовании материала следует соблюдать правила техники безопасности и придерживаться требований, вытекающих из знаков на упаковке.

Мы не в состоянии контролировать правильности, а тем самым успешности применения наших материалов. Поэтому гарантия охватывает только качество наших материалов в границах наших условий продажи и поставки, не включая их успешного применения.

Данная инструкция аннулирует всю предыдущую информацию, касающуюся этого материала.

Мы сохраняем за собой право вносить в данную инструкцию изменения, свя-

занные с техническим прогрессом.

Информация, предоставляемая работниками фирмы и выходящая за рамки данной инструкции, требует письменного подтверждения.