

Высококачественное, армированное фиброй битумное покрытие

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

weber.tec 905 (Plastikol 2) - это полужидкое битумное защитное покрытие, содержащее фибру и растворитель. После затвердевания формирует упругую пластичную пленку. Специальные добавки позволяют наносить материал на слегка влажные поверхности. Пластификатор препятствует эффекту крошения. Абсорбирующие ультрафиолет добавки замедляют эффект старения и повреждения от воздействия ультрафиолетового излучения.

weber.tec 905 (Plastikol 2) - водонепроницаемый и устойчивый к атмосферным воздействиям, химикатам, промышленным газам, соленой воде, большинству кислот и щелочей, а также натуральных, вызывающих коррозию веществ, присутствующих в грунте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

weber.tec 905 (Plastikol 2) пригоден для защиты от влаги и проникновения воды на:

- ☐ старой рулонной кровельной гидроизоляции
- ☐ бетонных кровлях, фиброцементных листах, металлических крышах
- ☐ соединений из цинка
- ☐ кирпичных кладках, бетоне, штукатурке и т.п.

weber.tec 905 (Plastikol 2) пригоден для применения на любых наклонных, вплоть до вертикальных поверхностях. Даже сильное солнечное излучение не приводит к стеканию гидроизоляционной мембраны с вертикальных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания

Основание следует тщательно очистить от грязи, ржавчины и пыли. Бетонные поверхности должны быть отшлифованы и, если необходимо (как в случае стен, изготовленных из пористых материалов), выглажены при помощи цементного раствора или отполированы, но не выглажены, как под маячную штукатурку.

Кирпичные кладки следует выровнять при помощи цементного раствора или отполировать, но не выглаживать, как под маячную штукатурку. Швы в кирпичной кладке должны быть полностью заполнены. weber.tec 905 (Plastikol 2) обеспечивает гидроизоляционное покрытие, которое, в сравнении с обычными битумными покрытиями, не подвержено эффекту старения на протяжении долгих лет.

weber.tec 905 (Plastikol 2) также пригоден для защиты элементов из металла от воздействия коррозии при контакте с грунтом.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

УПАКОВКА



упаковка 33 л, 10 л

ЦВЕТ

Черный

ДОКУМЕНТЫ



Техническое описание
weber.tec 905

РЕКОМЕНДУЕМ С...

Как шпаклевать
окрашенные
поверхности?

НАНЕСЕНИЕ

weber.tec 905 (Plastikol 2) наносится при помощи кровельной щетки. Шероховатые или влажные поверхности следует тщательно обработать кровельной щеткой, втирая материал в поверхность. Абсорбирующие, пылящие поверхности следует предварительно загрунтовать битумной, содержащей растворитель грунтовкой weber.tec 902 (Plastikol 4V).

Синтетическая, не содержащая растворитель грунтовка weber.prim 801 (Eurolan TG2) применяется по сильно абсорбирующим и сильно пылящим поверхностям. После высыхания грунтовочного покрытия, возможно нанесение weber.tec 905 (Plastikol 2).

Очень старые, изношенные покрытия из рулонных битумных материалов следует отремонтировать в местах швов и примыканий при помощи weber.tec 911 (Plastikol 1).

Влага в основании может стать причиной появления пузырей в покрытии в период нанесения, в случае воздействия сильного солнечного излучения. Воздушных карманов можно избежать путем дополнительного грунтования поверхности. При ремонте очень изношенных кровель, рекомендуется утапливать нетканый стеклосеткой с нахлестом в 5 см в свеженанесенное покрытие weber.tec 905 (Plastikol 2). После полного высыхания, второй слой weber.tec 905 (Plastikol 2) до полного насыщения.

weber.tec 905 (Plastikol 2) обеспечивает превосходную защиту от ржавчины при нанесении на металлические кровли. Грунтование, в этом случае, не необходимо, однако металлическая поверхность кровли должна быть осторожно очищена от ржавчины и грязи перед нанесением weber.tec 905 (Plastikol 2).

Обратная засыпка загидроизолированных стен ниже уровня грунта выполняется только после полного высыхания weber.tec 905 (Plastikol 2). Поверхность стен с нанесенной гидроизоляцией не должна контактировать с мусором или колотым камнем. Только земля с песком может использоваться для обратной засыпки фундамента.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход материала зависит от вида основания и составляет:

покрытия из рулонных материалов — от 450 до 730 мл/м²;
бетонные поверхности - от 730 до 910 мл/м²;
покрытие с погружённым стекловолокном № 1 - от 1820 до 2730 мл/м².

Не следует использовать материал в меньших количествах, чем это указано выше.

ФОРМА ПОСТАВКИ И ХРАНЕНИЯ

weber.tec 905 (Plastikol 2) поставляется в 10 литровых и 33 литровых контейнерах (вес нетто).

Материал может храниться в сухом месте и в оригинальной закрытой упаковке как минимум 24 месяца. После использования, контейнер следует снова плотно закрыть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	чёрный
Сырьё	битумы
Растворитель	месь углеводородов
Консистенция	полужидкая
Плотность	Около 1,1 г/см ³
Способ нанесения	кровельная кисть, валик или кисть для окраски
Требуемое количество слоёв	от 1 до 3
Расход	зависит от вида основания, смотри раздел «Расход материала»
Период времени между нанесением двух очередных слоёв	12 часов
Сухой остаток	60%
Полное затвердевание	от 1 до 3 дней
Температура размягчения по методу перстень и шарик	около +95°C
Коэффициент диффузионного сопротивления	μ H ₂ O - около 8000
Водонепроницаемость	3 бара / 200 часов
Средство для чистки	уайт-спирит