

Однокомпонентная битумная грунтовка, содержащая растворители

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

weber.tec 902 (PLASTIKOL 4V) применяется:

- для нанесения на сухие или слегка влажные поверхности;
- в качестве грунтовки на бетонные поверхности перед нанесением наплавляемой рулонной битумной гидроизоляции;
- в качестве грунтовки на бетонные поверхности перед нанесением битумной мастики холодного нанесения weber.tec 905 (PLASTIKOL 2);
- в качестве грунтовки на старую рулонную битумную гидроизоляцию перед нанесением поддерживающего или ремонтного битумного покрытия weber.tec 905 (PLASTIKOL 2).

РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ

Основание должно быть сухим или слегка влажным, не замерзшим и очищенным от пыли и грязи. Растворитель должен полностью испариться перед нанесением наплавляемой гидроизоляции или перед нанесением битумной мастики weber.tec 905 (PLASTIKOL 2).

В случае нанесения weber.tec 902 (PLASTIKOL 4V) на поверхности из цветных металлов, таких как цинк или алюминий, необходимо уделять внимание тщательному нанесению грунтовки, образующей целостное покрытие без пропусков. Поэтому рекомендуется нанесение грунтовки weber.tec 902 (PLASTIKOL 4V) в два слоя.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Прибл. 165 - 335 мл/м², в зависимости от типа нанесения.

ФОРМА ПОСТАВКИ И ХРАНЕНИЕ

weber.tec 902 (PLASTIKOL 4V) поставляется в 5-ти и 12-ти литровых контейнерах (вес нетто). Продукт может храниться в сухом месте и оригинальной закрытой упаковке как минимум 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	смесь битумного изомера
Растворители	есть
Цвет	черный
Консистенция	жидкая
Плотность	прибл. 0,9 кг/дм ³
Сухой остаток	38%
Нанесение	кровельная щетка, валик, кисть для окраски, безвоздушное напыление
Температура нанесения	выше +1°C
Время высыхания	в зависимости от температуры применения
Очистка	уайт-спирит

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

УПАКОВКА



упаковка 33 л, 10 л

ЦВЕТ

Черный

ДОКУМЕНТЫ



[Техническое описание weber.tec 902](#)

РЕКОМЕНДУЕМ С...

Как шпаклевать окрашенные поверхности?