

Грунтовка на основе суспензии синтетических веществ, стойкая на воздействие щелочей. Применяется в качестве грунтовки поверхностей строительных конструкций. наносится с помощью малярной кисти, щетки, валика или напылением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для стабилизации пылящих и сильно абсорбирующих оснований;
- в качестве грунтовочного покрытия для поверхностей, выполненных из бетона, газобетона, гипсовых и цементно-волоконных плит, штукатурки;
- подготовка оснований перед наклеиванием облицовочной плитки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простота применения;
- очень высокая стойкость к воздействиям многочисленных щелочей.

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Следует устранить известковую краску, осыпающиеся покрытия и частицы, не связанные с основанием. Кроме того, поверхность следует очистить от пыли. Неровности следует выровнять раствором с добавлением материала EUROLAN HL. Клеевые краски и слабые покрытия смыть. Перед началом работы поверхности должны быть сухими.

Применение материала

weber.prim 801 готов к употреблению и его следует применять в неразбавленном виде или разбавить водой в соотношении 1: 1. В случае оснований с высокими поглощающими свойствами материал следует наносить два раза. Основание должно быть сухим или высыхающим, стабильным, чистым, без следов масел, жира и пыли. Покрытие наносится равномерно и досыта при помощи кисти, щётки, валика или пистолета для напыления. Во время проведения наружных работ материал нельзя использовать во время выпадения осадков или когда они ожидаются. На покрытие из материала weber.prim 801 можно наносить другое покрытие по истечении от 1 до 3 часов при сухих и тёплых условиях. В случае влажной погоды время высыхания материала увеличивается. В случае применения материала в холодильных камерах следует помнить о том, что время сушки и проветривания должно быть достаточно длительным, так как это может повлиять на вкусовые качества продуктов. weber.prim 801 в значительной мере снижает поглощающие свойства основания. После высыхания грунтовки, выполненной этим материалом, поверхности можно покрывать эмульсионными красками и штукатурками на основе синтетических веществ.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

В зависимости от поглощающих свойств основания расход составляет от 150 до 250 мл/м².
weber.prim 801

ФОРМА ПОСТАВКИ И ХРАНЕНИЕ

weber.prim 801 поставляется в ёмкостях объёмом 2,5 л., 5 л, 10 л 30 л, 205 л (объём нетто). Материал необходимо предохранять от замерзания. Закрытый в фабричных ёмкостях и в сухих помещениях при температуре выше 0°C материал может храниться в течение как минимум 12 месяцев.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

УПАКОВКА



упаковка 2.5;25 л

ДОКУМЕНТЫ



Техническое описание
weber.prim 801

ВНИМАНИЕ

Данная инструкция аннулирует всю предыдущую информацию, касающуюся этого материала. Мы сохраняем за собой право вносить в данную инструкцию изменения, связанные с техническим прогрессом. Мы не в состоянии контролировать правильности, а тем самым успешности применения наших материалов. Поэтому гарантия охватывает только качество наших материалов в границах наших условий продажи и поставки, не включая их успешного применения. Информация, предоставляемая работниками фирмы и выходящая за рамки данной инструкции, требует письменного подтверждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветная
Сырьё	Суспензия синтетического вещества
Консистенция	жидкая
Количество слоев	до 2
Расход	150-250 мл/м2 в зависимости от типа основы
Содержание растворителя	Отсутствует
Плотность	Около 1,01 г/см3
Способ нанесения	Окрашивание или напыление
Расход материала	в зависимости от поглощающих свойств
Время до предварительного высыхания при +20°C	1-3 часа
Время до полного высыхания	6-24 часа в зависимости от условий
Температура воздуха и объекта во время работы	выше +5°C
Средство для чистки в свежем состоянии	вода
Средство для чистки после высыхания материала	растворитель
Показатель диффузионного сопротивления по отношению к водяному пару	μ_{H_2O} около 1800
Растворитель для материала	вода