

ALPLAST

Власник торгової марки
ТзОВ фірма "АЛЬПІ-ЛЬВІВ"

Філія:
м. Київ, тел./факс: (044) 558-22-36;
296-78-25

Головний офіс:
79026, м. Львів, вул. Сахарова, 82/6
тел./факс: (032) 240-35-31; 240-35-32

Торгові представництва:
м. Донецьк (062) 389-75-15
м. Луцьк (0332) 78-27-24

[E-mail: alplast@alpi.com.ua](mailto:alplast@alpi.com.ua)
www.alpi.ua

ALPLAST FM 11 (BE)

Суперпластифікатор - прискорювач тужавіння . Засіб для зимового бетонування

Призначення та сфера застосування

ALPLAST FM 11(BE) - пластифікатор, що зменшує кількість води замісу та прискорює гідратацію цементу. Застосовується при необхідності прискореного набору міцності та для бетонування при низьких температурах. Скорочує термін розопалублювання бетону. Добавка може використовуватись для товарного бетону, залізобетонних виробів та напружених бетонів. Ефективна при бетонуванні в умовах низьких температур (до - 15⁰С). Відповідає ДСТУ Б В.2.7-171:2008

Принцип дії

Механізм дії ALPLAST FM 11(BE) пов'язаний з адсорбцією полярних молекул на поверхні цементних часток і призводять до їх електростатичного відштовхування, знижуючи при цьому в'язкість системи. Добавка зменшує температуру кристалізації води та одночасно прискорює реакцію гідратації цементу.

Властивості

Добавка дозволяє зменшити кількість води зачнення на 10-20% при сталій консистенції бетонної суміші. ALPLAST FM 11(BE) покращує укладання бетонної суміші при постійному В/Ц.

Технічні характеристики

Основа:	сульфонати нафталінові, роданід;
Форма:	темно-коричнева рідина;
Густина	1,180±0,03 г/см ³ ;
Вміст водорозчинного хлору (Cl)	не містить.

Дозування

Дозування залежить від вимог до бетонної суміші. Дозування знаходиться в межах 0,2–2,5% від маси цементу, що використовується для приготування бетонної суміші.

Приготування бетонної суміші

ALPLAST FM 11(BE) слід вводити до свіжої бетонної суміші безпосередньо з водою замісу. Дозволяється вводити добавку в приготовану суміш, при цьому необхідно забезпечити необхідний час перемішування бетонної суміші. Забороняється введення добавки в сухі компоненти. Мінімальна температура бетонної суміші повинна бути + 5⁰С. Бетонна суміш, що укладена та знаходиться під відкритим небом повинна бути захищена відповідними ізоляційними матеріалами.

Зберігання

ALPLAST FM 11(BE) необхідно зберігати в герметичних контейнерах, що забезпечують захист від дії морозу та прямого сонячного проміння. Термін придатності 12 місяців при температурі від 0 до +30 ⁰С. У випадку замерзання, можлива, поява осаду. Після замерзання добавка може бути відновлена шляхом нагріванням до додатної температури та подальшим перемішуванням.

Заходи безпеки

Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил безпеки та гігієни. У випадку попадання матеріалу на шкіру, промити забруднене місце водою. Продукт не створює небезпеку для ґрунтових вод та водойм.

Форма поставки

Контейнери:	1000 кг нетто
Бочки:	200 кг нетто
Каністри:	20 кг нетто
Каністри:	5 кг нетто