

# ALPLAST

Власник торгової марки  
ТзОВ фірма "АЛЬПІ-ЛЬВІВ"

Філія:  
м. Київ, тел./факс: (044) 558-22-36;  
296-78-25

Головний офіс:  
79026, м. Львів, вул. Сахарова, 82/6  
тел./факс: (032) 240-35-31; 240-35-32

Торгові представництва:  
м. Луцьк (0332) 78-27-24

[E-mail: alplast@alpi.com.ua](mailto:alplast@alpi.com.ua)  
[www.alpi.ua](http://www.alpi.ua)

## ALPLAST BE 98

### Прискорювач, протиморозна добавка

#### Призначення та сфера застосування

**ALPLAST BE 98** добавка, що використовується для бетонування при низьких температурах. Добавка прискорює гідратацію цементу та може використовуватись для монолітного бетонування, залізобетонних виробів, напружених бетонів, та цементних розчинів. Ефективна при бетонуванні в умовах низьких температур ( до - 15<sup>0</sup>С).

#### Принцип дії

**ALPLAST BE 98** зменшує температуру кристалізації води та одночасно прискорює реакцію гідратації цементу за рахунок виникнення тепла під час протікання хімічної реакції. Не містить сполук хлору та лугів. Слід, однак, дотримуватись загальних правил бетонування при низьких температурах.

#### Властивості

Завдяки невеликому дозуванню добавка не призводить до утворення нальоту та корозії арматури. **ALPLAST BE 98** зменшує кількість води необхідної для приготування бетонної суміші.

#### Технічні характеристики

Основа: похідні мурашиної кислоти;  
Форма: білий порошок;  
Густина 1,150 г/см<sup>3</sup>.

#### Дозування

Дозування залежить від температури навколишнього середовища. При температурі – 5<sup>0</sup>С дозування складає 0,5 % від маси цементу, при температурі – 10<sup>0</sup>С дозування складає 1%, при температурі -15<sup>0</sup>С дозування складає 2 %.

#### Приготування бетонної суміші

**ALPLAST BE 98** слід вводити до бетонної суміші разом з цементом або з заповнювачами. Мінімальна температура бетонної суміші повинна бути + 5<sup>0</sup>С. Бетонна суміш, що укладена та знаходиться під відкритим небом повинна бути захищена відповідними ізоляційними матеріалами.

#### Зберігання

**ALPLAST BE 98** необхідно зберігати в герметичних упаковках, мінімальний термін зберігання 12 місяців.

#### Заходи безпеки

Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил безпеки та гігієни, а також використовувати захисний одяг та респіратори. У випадку попадання матеріалу на шкіру, промити забруднене місце водою.

#### Форма поставки

Мішки по 25кг.