

# ALPLAST

Власник торгової марки  
ТзОВ фірма "АЛЬПІ-ЛЬВІВ"

Філія:  
м. Київ, тел./факс: (044) 558-22-36;  
296-78-25

Головний офіс:  
79026, м. Львів, вул. Сахарова, 82/6  
тел./факс: (032) 240-35-31; 240-35-32

Торгові представництва:  
м. Луцьк (0332) 78-27-24

[E-mail: alplast@alpi.com.ua](mailto:alplast@alpi.com.ua)  
[www.alpi.ua](http://www.alpi.ua)

## ALPLAST BE 23

### Протиморозна добавка для приготування будівельних розчинів

Відповідає ДСТУ Б В.2.7-171:2008

#### Призначення та сфера застосування

**ALPLAST BE 23** застосовується, як протиморозна добавка для приготування будівельного розчину. Ефективна для виконання робіт в умовах низьких температур ( до - 10<sup>0</sup>С).

#### Принцип дії

**ALPLAST BE 23** забезпечує пластичність та малу в'язкість розчину. Добавка зменшує розшарування піску та забезпечує хорошу адгезію з цеглою, а також високу стабільність швів. Забезпечує хорошу обробку та перекачування розчину. Добавка зменшує температуру кристалізації води та одночасно прискорює реакцію гідратації цементу.

#### Властивості

Добавка дозволяє зменшити кількість води зачिनення на 10-15% при сталій консистенції розчину.

#### Технічні характеристики

Основа:	тензиди, сульфонати, нітрати;
Форма:	прозора або світло-коричнева рідина;
Густина	1,24±0,02 г/см <sup>3</sup> ;
Вміст хлориду:	< 0,1 %.

#### Дозування

Дозування знаходиться в межах 0,5–2,0% від маси цементу, що використовується для приготування розчину.

#### Приготування розчину

Добавка повинна додаватись до бетонної суміші безпосередньо з водою замісу. Допускається вводити добавку в готову суміш на будові. Після цього необхідно забезпечити добре перемішування бетонної суміші. Забороняється введення добавки в сухі компоненти. Мінімальна температура бетонної суміші повинна бути + 5<sup>0</sup>С. Бетонна суміш, що укладена та знаходиться під відкритим небом повинна бути захищена відповідними ізоляційними матеріалами від впливу морозу.

#### Зберігання

**ALPLAST BE 23** необхідно зберігати в герметичних контейнерах. необхідно зберігати в герметичних контейнерах. Термін придатності 12 місяців при температурі від 0 до + 40<sup>0</sup>С.

#### Заходи безпеки

Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил безпеки та гігієни. У випадку попадання матеріалу на шкіру, промити забруднене місце водою. Матеріал нетоксичний.